HM 2471 / GPO-3

POLYESTERHARZ-HARTMATTE

Materialbeschreibung

HM 2471-GPO3 ist ein glasmattenverstärkter Kunststoff mit hervorragenden Eigenschaften gegenüber Lichtbogen und Kriechwegbildung. Das Material weist ein definiertes Brennverhalten auf (UL-gelistet).

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.85	g/cm3
Wasseraufnahme	DIN 53495	60	mg
Gleitreibung		◯	
Verschleissfestigkeit		◯	

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Zugfestigkeit	DIN 53455	60	MPa
Elastizitaetsmodul aus Biegeversuch	ISO 178	10000	MPa
Biegespannung beim Bruch senkrecht zur Schichtrichtung	ISO 178	130	MPa
Scherfestigkeit parallel zur Schichtrichtung	VDE 0318/2	20	MPa
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) parallel zur Schichtrichtung	DIN 53453	40	kJ/m2
Druckfestigkeit parallel zur Schichtrichtung	DIN 53454	140	MPa
Druckfestigkeit senkrecht zur Schichtrichtung	DIN 53454	200	MPa

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Längenausdehnungskoeffizient	VDE 0304/2	20-30	10^{-6*K}-1
Grenztemperatur	VDE 0304/2	155	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	V0	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Durchschlagfestigkeit bei 90°C in Öl senkrecht zur Schichtrichtung	IEC 60243-1	9	kV/mm
Durchschlagfestigkeit bei 90°C in Öl parallel zur Schichtrichtung	IEC 60243-1	35	kV
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Aspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.

Amsler & Frey AG
Feldstrasse 26
5107 Schinznach-Dorf

T +41 56 463 60 70
info@amsler-frey.ch