PA 6.6

POLYAMID 6.6

Materialbeschreibung

PA 6.6 ist ein teilkristalliner nicht modifizierter Thermoplast. Im Vergleich zu PA 6 zeichnet er sich durch höhere mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Verschleissfestigkeit und Temperaturbeständigkeit aus. PA 6.6 verfügt zudem über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Das Material ist nicht beständig gegen starke Säuren. Seine hohe Feuchtigkeitsaufnahme kann zu Volumenänderungen und zu Einschränkungen bei den mechanischen Werten und der Durchschlagfestigkeit führen.

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.15	g/cm3
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	2.8	%
Gleitreibung		◑	
Verschleissfestigkeit		◑	

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	85	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	50	%
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 527	3300	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 527	>3	kJ/m2
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039-1	180	MPa

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-2	0.23	W/(m*K)
Spezifische Wärmekapazität	DIN 52612-1	1.7	kJ/(kg*K)
Wärmeausdehungskoeffizient	DIN 53752	80	10^{-6*K}-1
Einsatztemperatur kurz		170	°C
Einsatztemperatur lang		-30 bis 95	°C
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75 / A	100	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	HB / V2	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10^{15}	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10^{13}	Ω * cm
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	25	kV/mm
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Aspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.

Amsler & Frey AG
Feldstrasse 26
5107 Schinznach-Dorf

T +41 56 463 60 70
info@amsler-frey.ch