

# PA 6 GUSS



## POLYAMID 6 GUSS

### Materialbeschreibung

PA 6 Guss ist ein preiswerter, hochkristalliner und hochmolekularer, nicht modifizierter Thermoplast mit ausgezeichneten mechanischen Festigkeitswerten und hoher Zähigkeit. Im Vergleich zu den extrudierten Polyamiden verfügt PA 6 G über ein spannungsärmeres und homogeneres Gefüge. PA 6 G lässt sich ausgezeichnet zerspanend bearbeiten. Die hohe Feuchtigkeitsaufnahme von PA 6 G kann zu Volumenänderungen und zu Einschränkungen bei den mechanischen Werten sowie der Durchschlagfestigkeit führen.

### Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.15	g/cm <sup>3</sup>
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	2.5	%
Gleitreibung			
Verschleissfestigkeit			

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	75	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	>45	%
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 527	3400	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 527	>3	kJ/m <sup>2</sup>
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039-1	180	MPa

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-2	0.25	W/(m*K)
Spezifische Wärmekapazität	DIN 52612-1	1.7	kJ/(kg*K)
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	80	10 <sup>-6</sup> *K <sup>-1</sup>
Einsatztemperatur kurz		170	°C
Einsatztemperatur lang		-40 bis 110	°C
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75 / A	95	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	HB / V2	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10 <sup>15</sup>	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 <sup>13</sup>	Ω * cm
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	20	kV/mm
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.