

PTFE 25% GF



POLYTETRAFLUORETHYLEN MIT GF

Materialbeschreibung

PTFE mit Glas ist ein sogenanntes Compound, d.h. eine Mischung von reinem virginalem PTFE mit ca. 25 Gewichtsprozent Glas. Mit diesem Zusatz werden die Druckfestigkeit und die Verschleissfestigkeit erhöht. PTFE mit Glas ist wegen dem Glasabrieb nicht zu empfehlen für dynamische Gleitanwendungen.

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	2.2	g/cm ³
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	0.03	%
Gleitreibung			
Verschleissfestigkeit			

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	13	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	180	%
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039-1	25	MPa

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-2	0.41	W/(m*K)
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	77-112	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Einsatztemperatur kurz		300	°C
Einsatztemperatur lang		260	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	V0	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10 ¹⁵	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 ¹⁴	Ω * cm

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.