

HGW 2082

STRATIFIÉ RÉSINE PHÉNOLIQUE / PF CC 201



Description du matériel

Le HGW 2082 est constitué de fines bandes de tissu de coton combinées à des résines phénoliques. Ce matériau peut être utilisé comme isolant électrique ainsi que pour des applications soumises à de fortes contraintes mécaniques. Grâce à son excellente résistance mécanique, ses bonnes propriétés de glissement et sa résistance aux solvants, aux alcalis faibles, aux huiles et aux carburants, HGW 2082 est un thermodurcissable très polyvalent. HGW 2082 a une structure en couches ?

Format de la plaque

Conformités

RoHS, REACH

Propriétés physiques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Densité	DIN EN ISO 1183-1	1.4	g/cm ³
Absorption de l'eau	DIN 53495	120	mg
Frottement glissant			
Résistance à l'usure			
Propriétés mécaniques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Résistance à la traction	DIN 53455	80	MPa
Module d'élasticité de l'essai de flexion	ISO 178	7000	MPa
Contrainte de flexion à la rupture perpendiculaire à la direction de la couche	ISO 178	100	MPa
Résistance au cisaillement parallèle à la direction de la couche	VDE 0318/2	25	MPa
Résistance au choc sur entaille (Charpy) parallèle à la direction de la couche	DIN 53453	10	kJ/m ²
Résistance à la compression parallèle à la direction de la stratification	DIN 53454	170	MPa
Propriétés thermiques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Conductivité thermique	DIN 52612-2	0.2	W/(m*K)
Coefficient d'expansion linéaire	VDE 0304/2	20-40	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Température limite	VDE 0304/2	110	°C
Propriétés électriques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Rigidité diélectrique à 90°C dans l'huile perpendiculaire à la direction du revêtement	IEC 60243-1	0.5	kV/mm
Rigidité diélectrique à 90°C dans l'huile parallèle à la direction du revêtement	IEC 60243-1	1	kV
Résistance au cheminement (CTI)	IEC 60112	100	CTI

Ces données techniques ont été déterminées en tant que valeurs moyennes par nos fournisseurs à partir de nombreuses mesures individuelles. Dans toutes les mesures, les éprouvettes ont été testées à l'état sec. Nous transmettons les données sous réserve. Le tableau ne prétend pas être complet ou correct. La technologie des matériaux est soumise à un développement constant. Aucun droit ou garantie ne peut en découler. Des tests propres sont nécessaires car les conditions environnementales et de fonctionnement (humidité, température, forces mécaniques, rayonnement et produits chimiques, etc.) fixent des limites dans l'application.